

RMC ACCOYA SUNPRIMER

Der RMC Sunprimer Accoya ist ein speziell für Accoya-Holz entwickelter farbloser Primer auf Wasserbasis, der unbedingt vor der Behandlung des Holzes mit dem Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector aufgetragen werden sollte. Das Produkt wirkt UV-blockend und schützt das Holz vor Verschmutzung und dem Abbau des Lignins unter dem Einfluss von UV-Licht.

PRODUKTINFORMATION

› Spezifische Eigenschaften

- Basiert auf der RMC Technologie.
- Geeignet für Accoya-Holz im Außenbereich
- Einfache Anwendung.
- Schnell trocknend.
- Wirtschaftlich: geringer Verbrauch.
- Keine Filmbildung. Kein Abblättern.
- Farbauffrischung und Schutz – mit dem Hybrid Wood Protector. Kein Schleifen notwendig!

› Technische Merkmale

- Psychischer Zustand (20 °C): flüssig
- PH: 6 – 8 (bei 20 °C)
- Geruch: spezifisch
- Spezifisches Gewicht: 1,025 kg/L
- Leicht viskos (< 50mPa.s bei 15 °C, Brookfield RVT)
- Trocknungszeit: 12 Stunden
- Anwendungstemperatur: 10° - 27°C bei weniger als 80% Luftfeuchte
- Verbrauch: ca. 30 m²/L; abhängig von Parametern wie Dichte, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur des Holzes

› Verpackung

Dose 1L und 5L

› Farben

Farblos

› Lagerung

Das Produkt kann 12 Monate lang unter trockenen und frostfreien Bedingungen in der Originalverpackung gelagert werden.

Gebrauchsanweisung

EXTERIOR

SCHRITT 1. Entfernen Sie Reste alter Oberflächenbehandlungen vollständig. Die Oberfläche mit dem RMC Exterior Wood Cleaner reinigen.

SCHRITT 2. Rubio Monocoat Sunprimer Accoya mit Spritzpistole, Quastenpinsel, Farbrolle oder Tuch auftragen.

SCHRITT 3. Wenn die Oberfläche trocken ist, tragen Sie den RMC Hybrid Wood Protector mit der RMC Auftragsbürste oder dem RMC Pinsel Standard 220 auf.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.accoya.com - Downloads - "Informationsleitfaden für Accoya Holz".

› Tipps & Tricks

- Verwenden Sie für die Endbehandlung des Holzes ausschließlich RMC-Produkte.
- Das Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
- Niemals bei direkter Sonnenstrahlung oder Temperaturen unterhalb von 10 °C verarbeiten. Nur bei trockenen Wetterbedingungen verarbeiten.
- Das Holz sollte mit dem Rubio Monocoat Sunprimer Accoya vollständig durchsättigt werden.

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

Der RMC Hybrid Wood Protector ist mit seiner einmaligen Anwendung ein echter „Monocoat“, mit dem sich alle Holzarten im Außenbereich färben und schützen lassen. Der RMC Hybrid Wood Protector schützt u.a. Fassaden, Terrassen, Türen & Tore, Carports, Zäune, Gartenmöbel und Gartenhäuser. Einfache Anwendung und Pflege machen aus diesem Öl ein äußerst gebrauchsfreundliches Produkt.

PRODUKTINFORMATION

› Spezifische Eigenschaften

- Basiert auf der RMC Technologie mit integrierten UV-Stabilisatoren.
- 0% VOC, enthält kein Wasser oder Lösungsmittel.
- Einfache Anwendung: keine Überlappungen, schnell trocknend
- Wirtschaftlich: 1-Lage, geringer Verbrauch.
- Keine Filmbildung. Kein Abblättern.
- Farbauffrischung und Schutz – alles mit einem Produkt. Kein Schleifen notwendig!

› Technische Merkmale

- Psychischer Zustand (20 °C): flüssig
- Geruch: Leinöl
- Dichte: 0.95 - 1.3kg/L
- VOC: 0 g/L
- Trocknungszeit: 24 Stunden
- Anwendungstemperatur: über 10°C
- Verbrauch: ca. 30 m²/L
- QUV: geprüft gemäß EN 927-6.

› Verpackung

Dose 1L und 2,5L

› Farben

Pure, Azzurrograu, Quarzgrau, Teak, Bangkirai, Ipé

› Lagerung

Das Produkt kann 24 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

Gebrauchsanweisung

EXTERIOR

SCHRITT 1. Entfernen Sie Reste alter Oberflächenbehandlungen vollständig. Die Oberfläche mit dem RMC Exterior Wood Cleaner reinigen.

SCHRITT 2. RMC Hybrid Wood Protector vor Gebrauch gut umrühren.

SCHRITT 3. Wenn die gesäuberte Oberfläche trocken ist, tragen Sie den RMC Hybrid Wood Protector mit der RMC Auftragsbürste oder dem RMC Pinsel Standard 220 auf.

SCHRITT 4. 10 Minuten einwirken lassen. Oberfläche nochmals mit derselben Bürste (ohne Produkt) gleichmäßig verteilen.

SCHRITT 5. Nach 5 Minuten Reste von überschüssigem Produkt mit einem Tuch abwischen.

SCHRITT 6. Für ca. 24 Stunden trocknen lassen. Komplette Aushärtung nach 7 Tagen.

› Tipps & Tricks

- Verwenden Sie für die Vorbereitung des Holzes ausschließlich RMC-Produkte.
- Das Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
- Führen Sie vor der Verarbeitung anhand eines kleinen Musters eine Farbtonkontrolle durch
- Das Produkt vor dem Auftragen gut umrühren. Bei Gebrauch Gebinde für dasselbe Projekt wird empfohlen, diese zu mischen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten.
- Niemals bei direkter Sonnenstrahlung oder Temperaturen unterhalb von 10 °C verarbeiten. Nur bei trockenen Wetterbedingungen verarbeiten.
- Erst nach dem vollständigen Trocknen kann das Produkt abgedeckt, verpackt oder gestapelt werden.
- Horizontale Flächen müssen trockengerieben werden, falls sie innerhalb von 24–36 Stunden nach dem Öl-Auftrag Regen ausgesetzt sind.
- Wenn der RMC Hybrid Wood Protector mit einer optionalen Vorbehandlung durch den RMC Sunprimer Accoya kombiniert wird, beginnen Sie mit Schritt 2 erst nach dem RMC Sunprimer Accoya Auftrag.

BITTE BEACHTEN SIE:

Die Pigmente der RMC Hybrid Wood Protector Farböle tragen zum verbesserten UV-Schutz bei.

Die Farbe PURE ist nicht pigmentiert, so dass sich die natürliche Vergrauung des Holzes schneller durchsetzt.

VORSICHT

Mit dem Produkt getränkte Lappen und Tücher sind selbstentzündlich und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.